



FOLLIA

Scheda tecnica

210

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica lavabile supercoprente opaca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FOLLIA è una pittura di alta qualità e finezza, supercoprente, profumata, opaca, per interni ed esterni, con ottime prestazioni applicative per: pennellabilità, distensioni ed elevata resa. Il film ottenuto risulta essere fortemente opaco, uniforme, a bassa presa di sporco, lavabile, con alto punto di bianco ed un piacevole effetto vellutato al tatto. FOLLIA può essere applicato su diversi tipi di supporti, previa adeguata preparazione, quali: intonaco civile, calcestruzzo, premiscelati, pareti in cartongesso e rasati in gesso. È facilmente colorabile e consente una vasta scelta di tinte per la personalizzazione degli ambienti. FOLLIA è un'idropittura non infiammabile, a basso impatto ambientale, esente da solventi e sostanze nocive, che la rendono idonea anche per la decorazione di ambienti, ospedali, uffici, ecc..

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

FOLLIA si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto.

Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del FOLLIA il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 20-25% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%. Ad airless la diluizione deve essere del 10-15%. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 8 ore.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa.

AVVERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C -max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici nuove: Applicare uno strato di fissativo ad acqua di tipo SIRFIX ed infine procedere con due mani di finitura.

Superfici già verniciate: Spolverare e pulire; rimuovere eventuali parti di vecchie pitture scarsamente ancorate; riprendere eventuali imperfezioni delle superfici interne con stucco in polvere SIRSTUK per fessure e buchi profondi o con stucco RASAMURI in pasta per rasature totali o parziali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua SIRFIX ed infine procedere con due mani di finitura.

N.B.: Su supporti difficili quali intonaci sabbiosi o intonaci a gesso oppure supporti sfarinanti o pitturati con prodotti di qualità scadente, si consiglia di applicare uno strato di fissativo all'acqua SIRFIX, evitando così possibili distacchi dello stucco, e poi procedere con stuccatura, fissativo, ed infine due mani di finitura FOLLIA.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13

lt 5

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	Circa 17-19 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	8 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	20 - 25% di acqua in volume
AD AIRLESS	10 - 15% di acqua in volume
LAVABILITÀ	Classe 2 EN ISO 11998
PESO SPECIFICO	1,58 circa kg/lt.
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
COPERTURA	Classe 1 EN ISO 6504-3
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30g/I(2010). Questo prodotto è < 30g/l di COV