



SINTERPREMI

Scheda tecnica

50

DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura murale lavabile dotata di buona copertura e punto di bianco. Facile da applicare. Grazie alle innovatissime cariche presenti, lo rendono un prodotto altamente traspirabile. SINTERPREMI è stato studiato e formulato per essere idoneo ad ambienti interni come scuole, uffici e locali pubblici. Inoltre va utilizzato anche per il trattamento di soffitti, pareti in genere, a gesso e intonaco civile.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SINTERPREMI si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del SINTERPREMI GOLD il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 30% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore.

Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5° C vanno evitate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N.B.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco. Sulle superfici nuove applicare solo uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) alla diluizione consigliata.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 4

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	Circa 10-12 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Opaco (<7,5 gloss @85°) EN ISO 13300
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 Minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	5 - 6 Ore
% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI	
FINITURA LISCIA	20 - 30% di acqua in volume
A SPRUZZO	25% di acqua in volume
LAVABILITÀ	CLASSE 4 Ottima Res. Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)
PESO SPECIFICO	1,52 circa kg/lit.
CLASSIFICAZIONE COV	Pitture opache per pareti e soffitti interni
COPERTURA	CLASSE 3 UNI EN ISO 6504-3
DIRETTIVA 2004/42/CE	30g/l (2010). Questo prodotto è < 30g/l di COV