



SIRLUX GOLD

Scheda tecnica

60G

DESCRIZIONE

Idropittura supercoprente per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRLUX GOLD è una pittura murale per interni di buona copertura e buon punto di bianco. Grazie alla sua bilanciata formulazione, ed alle innovatissime cariche presenti, lo rendono un prodotto sia lavabile che traspirante. SIRLUX GOLD può essere impiegato sia su superfici interne come scuole, uffici e locali pubblici, che su supporti difficili, come (bagni e cucine) dove persiste un forte tasso di umidità, ed il prodotto evita la formazione di condensa. Inoltre va utilizzato anche per il trattamento di soffitti, pareti in genere, a gesso e intonaco civile.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SIRLUX GOLD si applica con pennello e rullo di lana. È anche possibile l'applicazione a spruzzo previa diluizione e filtrazione del prodotto. Per mantenere inalterate le caratteristiche tecniche del SIRLUX GOLD il prodotto deve essere diluito per la prima mano non oltre il 30% con acqua, mentre la seconda mano va applicata con una diluizione non oltre il 20%. L'intervallo di tempo tra una mano e la successiva è di minimo 4 ore. Alla temperatura di 20°C e 65% di U.R. (umidità relativa) l'essiccazione avviene in un'ora circa. Temperature di lavoro attorno ai 5°C vanno evitate.

AVVERTENZE: non applicare con temperature dell'area, del supporto e del prodotto a (min+5°C –max +35°C).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici già verniciate: Spolverare e pulire adeguatamente, rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata, riprendere eventuali imperfezioni, delle superfici con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua (Sirfix v). N.B.: Su supporti difficili quali intonaci sabbiosi o intonaci a gesso oppure supporti sfarinati o pitturati con prodotti di qualità scadenti, si consiglia applicare dapprima uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando così possibili distacchi dello stucco, e poi procedere con stuccatura, fissativo ed infine due mani di finitura SIRLUX GOLD. Superfici nuove: Applicare uno strato di fissativo ad acqua di tipo (Sirfix v) ed infine procedere con due mani di finitura SIRLUX GOLD.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONIlt 13
lt 4**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R. |
|------------------------------------|---|
| RESA TEORICA | 8 - 10 mq/l per mano |
| ASPETTO E FINITURA | Opaco |
| COLORE | Bianco |
| DILUENTE | Acqua |
| ESSICCAZIONE AL TATTO | 30 Minuti |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ | 5 - 6 Ore |
| SOVRAVERNICIABILITÀ | Dopo minimo 6 Ore |
| % DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI | |
| A RULLO E PENNELLO | 20 - 30% di acqua in volume |
| A SPRUZZO | 25% di acqua in volume |
| LAVABILITÀ | |
| PESO SPECIFICO | 1,52 kg/l circa |
| CLASSIFICAZIONE COV | Pitture opache per pareti e soffitti interni |
| DIRETTIVA 2004/42/CE | Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30g/l(2010). Questo prodotto è < 30g/l di COV |
| | |
| | |
| | |
| | |