

# ELEVEN

## IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ELEVEN è una idropittura per interni formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici tra cui l'antimuffa da parete "Preventol della Bayer-AG" che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: capacità di prevenire la formazione di muffe, ottimo potere coprente, elevata permeabilità al vapore acqueo, buon punto di bianco, elevata resa, buona dilatazione e pennellabilità, facilità di applicazione, delicata profumazione.

### CAMPI D'IMPIEGO

ELEVEN è idoneo per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. È particolarmente indicato per proteggere le superfici interne di abitazioni civili da qualsiasi attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco aerati. L'elevata traspirabilità del prodotto unita alla capacità di prevenire le muffe, consente di mantenere nel tempo le superfici asciutte e gli ambienti salubri.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:** 1,55 - 1,63 kg/l.

**VISCOSITÀ:** 12000-15000 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

**RESA TEORICA PER MANO:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

**RESIDUO SECCO:** 65% ± 1%.

**SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:** Circa 60 micron in 2 mani.

**ASPETTO E FINITURA:** Aspetto opaco, finitura liscia.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):** Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). ELEVEN contiene al massimo 30 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici nuove, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato, effettuare eventuali stuccature con HEX Top Stuck ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

Su superfici già pitturate, si consiglia prima dell'applicazione di ELEVEN, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

Su pareti già ammuffite, lavare con la soluzione detergente D800 ANTIMUFFA opportunamente diluita, previa raschiatura di tutte le parti in fase di distacco ed eventuali stuccature. Successivamente procedere come su superfici nuove.

**APPLICAZIONE:** Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo.

**DILUIZIONE:** 20-30% di acqua. Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:** Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

**TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:** Far trascorrere almeno 4-6 ore.

**CONDIZIONI AMBIENTALI:** Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** Con acqua subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 5L - 14L.

**COLORI DISPONIBILI:** Bianco.

#### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

#### NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.