

PALLADIO®

SMALTO ANTICORROSIVO MULTIUSO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

PALLADIO è uno smalto sintetico lungo olio dotato di elevata copertura, brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.

PALLADIO ha una buona protezione anticorrosiva (minimo due mani).

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per tutti i manufatti in legno e in ferro, e strutture metalliche in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,1 - 1,2 kg/l in relazione al colore.

VISCOSITÀ:

200 - 220 sec tazza Ford 4 a 20° C.

RESA TEORICA PER MANO:

12 - 14 m²/l.

RESIDUO SECCO:

Circa 70% in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 40 micron per mano.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat.A/i Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).

PALLADIO contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACITE per ridurre l'assorbimento del legno.

Successivamente carteggiare, spolverare ed applicare una o due mani di Smalto PALLADIO.

FERRO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con SOLVHEX® Diluente Nitro o ACETONE PURO ed applicare una mano di antiruggine MINIOX - ANTIOX - CROMOFER.

Successivamente applicare due mani di Smalto PALLADIO.

APPLICAZIONE:

Va eseguita con rullo o pennello di pura setola.

DILUIZIONE:

PRONTO ALL'USO.

Se necessario diluire con DILHEX® ACQUARAGIA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Fuori polvere 2-3 ore. Al tatto 7-8 ore.

In profondità 24 ore circa.

Per spessori elevati di prodotto, il tempo di essiccazione in profondità può aumentare sensibilmente.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

24 ore circa.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE:

Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375 L - 12 x 0,750 L - 4 x 2,5 L - 4 x 4 L - 16 L.

COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.